Adeziv pentru placări ceramice la interior



weberset ST10

- PENTRU PLĂCI CU DIMENSIUNEA DE PÂNĂ LA 30X30 CM
- APLICABIL ÎN STRAT DE 5-10 MM
- PENTRU PLĂCI CERAMICE CU ABSORȚIE MEDIE SAU MARE

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță absorbante și a materialelor de construcții similare (clasa BII, BIII), cu dimensiuni de până la 900 cm2 (30x30 cm), pe pereți si pardoseli la interior.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment

COMPOZIȚIE

Ciment , adaosuri minerale și rășini sintetice.

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suprafețe de ipsos
- peste hidroizolație
- peste placare existentă
- pentru plăci porțelanate
- la pardoseli încălzite
- pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc

CARACTERISTICI

Temperatura de aplicare	5ºC ... 30ºC
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere in operă:	Cca 60 minute
Timp deschis:	Cca 15 minute
Timp de ajustare:	Cca 5 minute
Placările devin practicabile după:	24 ore

DATE TEHNICE

SR EN 12004 + A1: 2012	C1T
Reacție la foc	NPD
Aderență inițială prin tracțiune	≥0.5 N/mm2
Aderență prin tracțiune dupa imersie în apă	≥0.5 N/mm2
Aderență prin tracțiune dupa acțiunea căldurii	NPD
Aderență prin tracțiune dupa cicluri de îngheț-dezgheț	NPD
Alunecare	<0,5 mm

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă şi lipsită de substanţe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc.). Șapele trebuie să aiba o vârstă minimă de 28 de zile iar tencuielile absorție medie. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă. Neregularitățile se vor repara cu produse specifice stratului suport (șapă, tencuială), cu 24 de ore înainte de aplicare.
Feţele plăcilor ceramice trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurităţi.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower • etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • București • România
Tel.: +40 21 207 57 50/51

SAINT-GOBAIN

Adeziv pentru placări ceramice la interior



MOD DE LUCRU

Se toarnă conţinutul unui sac în cca. 5.25 - 6 litri de apă curată şi se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obţine un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă.
Mortarul adeziv astfel obţinut se întinde pe suprafaţa suport cu ajutorul unei mistrii canelate. Plăcile se fixează pe suprafaţa de contact prin apăsare manuală, mişcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc), până la obţinerea unei suprafeţe plane. Plăcile trebuie aşezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (înainte de a se forma crustă pe suprafaţa adezivului). Pentru a asigura o suprafaţă de contact corespunzătoare, adezivul trebuie să acopere min. 65% din intradosul plăcii.
Rosturile vor fi chituite după cel puţin 24 de ore, utilizându-se chiturile din gama **Weber**.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5°C până la +30°C.
Suprafeţele placate vor fi protejate împotriva îngheţului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafeţele placate şi din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată.
Suprafeţele devin practicabile după 24 de ore şi pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Rev. 02.2021

CONSUM

Gletieră canelată cu dinți de 6 mm	4 kg/m2
Gletieră canelată cu dinți de 8 mm	5kg/m2
Gletieră canelată cu dinți de 10 mm	6kg/m2

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.
Ca și protecție individuală este recomandată folosirea manușilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj	În saci de hârtie de 25 kg
Palet	48 saci x 25 kg = 1200 kg
Culoare	Gri

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricției.
Se depoziteaza în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiţii de temperatură şi umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,corespund stadiului actual de cunoaştere în teorie şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit şi după caz să contacteze departamentul tehnic. Prezenta fişă tehnică anulează variantele anterioare acesteia.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower • etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • București • România
Tel.: +40 21 207 57 50/51