Grund universal



weber GR100

- SUB FORMA DE PULBERE
- REGLEAZĂ ABSORȚIA DE APĂ A SUPORTULUI
- CREEAZĂ ADERENȚĂ

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru egalizarea absorbţiei de apă a suprafeţelor suport şi pentru obţinerea unor suprafeţe cu aderenţă ridicată. Se aplică înaintea operaţiilor de placare sau egalizare.
Este recomandat pentru amorsarea suprafeţelor suport cu absorbţie de apă scăzută, pe pereţi şi pardoseli, la interior şi exterior.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe toate suprafeţele nedeformabile utilizate în industria construcţiilor cu absorbţie de apă scăzută: beton uşor, beton poros, beton proaspăt, zidărie, tencuială uscată, plăci de gips-carton. Recomandat pentru suprafeţe critice: plăci ceramice, mozaic vechi, lemn(OSB).

COMPOZIȚIE

Pulbere pe bază de răşini sintetice, cu adaosuri minerale.

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suprafețe umede, înghețate
- metal si plastic

CARACTERISTICI

Produs cu agrement tehnic	
Aspect material uscat	Pulbere omogenă de culoare albă
Masă volumică în produs uscat	1.1 – 1.3 g/cm³
Masă volumică în produs preparat	1,35 g/cm³
Aderență la suport	≥0.5 N/mm²
Granulație maximă	1 mm
Clasă de reacție la foc	PND

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă, cu capacitate portantă şi lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, bitum, praf, etc).
Pentru obţinerea unor suprafeţe cu absorbţie redusă de apă, se recomandă aplicarea amorsei în două straturi, la un interval de 3 ore.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conţinutul unei pungi de 5 kg **weber GR100** în 6 litri de apă curată, rece, se amestecă manual sau cu ajutorul unui mixer electric pâna la obţinerea unui amestec fluid omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 10 minute se reamestecă. Materialul astfel obţinut se aplică cu bidineaua sau cu pensula lată. Se recomandă reamestecarea şi în timpul aplicării pentru a evita sedimentarea particulelor solide. Suprafeţele devin utilizabile pentru operaţiile următoare după uscarea completă a grundului, minim 24 ore. Produsul weber GR100 nu se amestecă cu alte materiale.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
One United Tower, Calea Floreasca Nr 165, Et 10
Sector 1, Bucuresti
Tel: +40 21 207 57 50/51



Grund universal

weber GR100

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului şi a suportului de la 5°C până la 30°C. Nu se aplică pe suprafeţe îngheţate, excesiv de calde sau pe suprafeţe expuse acţiunii directe a ploii, iar suprafeţele amorsate trebuie protejate împotriva înghetului, acţiunii directe a razelor solare, a ploii şi altor intemperii până la uscare completă.
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

CONSUM

cca. 0,15 - 0,20 kg/m² pentru un strat

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați Fișa cu Date de Securitate înainte de a utiliza produsul.
Măsuri de protecție individuale:
- este recomandată folosirea manușilor de protecție
- împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj	În galeți de 5 kg
Palet	70 galeți x 5 kg = 350 kg
Culoare	Alb

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricției.
Se depoziteaza în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de umiditate.

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,corespund stadiului actual de cunoaştere în teorie şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit şi după caz să contacteze departamentul tehnic. Prezenta fişă tehnică anulează variantele anterioare acesteia.

Rev. 03.2023

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
One United Tower, Calea Floreasca Nr 165, Et 10
Sector 1, Bucuresti
Tel: +40 21 207 57 50/51